



BARNIZ MARINO LIGNUM

Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Barniz alquídico modificado de alta calidad con excelentes propiedades tales como: Buena adherencia, penetración y humectación. Buena resistencia a los agentes atmosféricos y ambientales. Gran flexibilidad y dureza superficial.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza: Alquídica modificada
Color: Incoloro y transparente
Aspecto: Brillante
Densidad: 1 gr./cm³
Secado: 6 - 8 horas, aproximadamente
Diluyente: Disolvente Sintético Jafep
Aplicación: Brocha o pistola aerográfica
Rendimiento: Hasta 15 m²/litro y capa

APLICACIÓN

Barnizado de maderas tanto en el exterior como en el interior en ambientes de elevada agresividad, en zonas costeras o con ambientes de fuerte polución urbana.

MODO DE EMPLEO

MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.

- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

PRESENTACIÓN

Envases metálicos de: 375 ml; 750 ml; 4 Litros

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.